

HS Ультрабыстрый лак D360

Описание



2K акриловый лак применяется для создания высококачественного прозрачного покрытия. Характеризуется высокой степенью глянца. Время высыхания до полировки 1,5 часа. Устойчив к царапинам (Scratch Resistant). Устойчив к воздействию УФ-излучения (UV Resistant).

Фасовка: 1 л, 5 л

Компоненты

Лак	HS Ультрабыстрый лак D360
Отвердитель	HS Отвердитель D220
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органоразбавляемые базовые эмали

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
HS Ультрабыстрый лак D360	100	100
HS Отвердитель D220	50	49
Пластификатор D101*	20	20

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Время жизни



1,5 часа при 20 °C





Вязкость готовой смеси



13-15 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

*Применяется при окраске пластиковых деталей

HS Ультрабыстрый лак D360

Процесс нанесения		
		Размер дюзы, мм
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5
		Давление, бар
	Окрасочный пистолет HVLP	2*
	Количество слоёв	2
	Рекомендуемая толщина, мкм	50-60
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета	
Межслойная выдержка		
	10 при 20 °C	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C	
	Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.	
Время сушки		
	20 °C	90 минут
	60 °C	15 минут
Очистка оборудования		
	Используйте растворитель для чистки до истечения время жизни продукта.	
Хранение		
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C.	
	Срок хранения 36 месяцев.	
VOC		
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 470 g/l (VOC limit 840 g/l)	

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".