

MIX компонент BC D800

Описание



Предназначен для приготовления базовых эмалей с эффектами «металлик», «перламутр» и «ксираллик». Состоит из высококачественных акриловых смол и пигментов. Применяется для восстановления 2-х и 3-х слойных покрытий. Обладает высокой укрывистостью и стабильностью цвета.

Фасовка: 1 л, 3,5 л

Компоненты

MIX компонент	MIX компонент BC D800
Разбавитель	Uni Разбавитель D110

Подложки и подготовка поверхности



Заводское покрытие

Грунтованные поверхности

Обезжиривание, обработка абразивом P500, обезжиривание

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
MIX компонент BC D800	100	100
Uni Разбавитель D110	50-60	46-55

Рекомендуемые условия нанесения

Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Вязкость готовой смеси



15-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C

Процесс нанесения



	Размер дюзы, мм	Давление, бар
Окрасочный пистолет	1,3-1,4	2-4*



Количество слоёв	2-3
Рекомендуемая толщина, мкм	15-25


*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета

Межслойная выдержка



10 минут при 20 °C

MIX компонент ВС D800

Время сушки	
	10-15 минут при 20°C
Последующие покрытия	
	Акриловые лаки
Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 24 месяца