

# Точечный грунт CF аэрозоль D441

## Описание



Однокомпонентный грунт в аэрозольной упаковке. Предназначен для изоляции прошлифованных до металла участков обрабатываемой поверхности. Обеспечивает прекрасную коррозионную защиту и создает адгезионный слой для последующих покрытий. При отсутствии дефектов может быть перекрыт финишными покрытиями.

**Перед применением баллон встряхнуть!**

Цвет: серый  
Номинальный объем: 520 мл

## Подготовка поверхности



Сталь; алюминий;  
старое ЛКП;  
оцинкованная  
сталь; шпатлёвка

Обезжирить поверхность, обработать абразивом P320-400, обдуть сжатым воздухом, обезжирить

## Рекомендуемые условия нанесения

Влажность

не более 75%

Температура

от +15 до +30 °C

## Нанесение

Дистанция

20-25 см

Температура

1-2

## Межслойная выдержка



3-5 минут при 20 °C

## Время сушки



10-20 минут при 20 °C

## Обработка (при необходимости)



Сухое шлифование

абразив P400-600

## Последующие покрытия

Акриловые грунты; при необходимости финишные покрытия могут быть нанесены непосредственно на поверхность, обработанную Точечным грунтом CF D441

## Точечный грунт CF аэрозоль D441

Хранение	
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °С. Срок хранения 24 месяца.
VOC	
	EU/2004/42 Cat II B(e) VOC 680 g/l (VOC limit 840 g/l)

### ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

**ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ:** Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предприятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

[www.dur-lacke.com](http://www.dur-lacke.com)