

UHS Лак D300

Описание



2К акриловый лак с высоким содержанием сухого остатка. UHS Лак может применяться как для локального, так и для полного окрасочного ремонта.

Фасовка: 1 л, 5 л



Компоненты

Лак	UHS Лак D300
Отвердитель	UHS Отвердитель D200, UHS Отвердитель медленный D201
Разбавитель	2К Разбавитель D120, 2К Разбавитель медленный D121
Пластифицирующая добавка	Пластификатор D101*

Подложки



Водо- и органорастворяемые базовые эмали

Пропорции смешивания



Материал	Объём, мл	Вес, г
UHS Лак D300	100	100
UHS Отвердитель D200 / D201	50	50
2К Разбавитель D120 / D121	0-10	0-10
Пластификатор D101*	20	20

Рекомендуемые условия нанесения








Влажность	не более 75%
Температура	от +15 до +30 °C

Особенности применения

Температурный режим применения, °C	Локальный ремонт	Полный ремонт	
	Отвердитель	Отвердитель	Разбавитель
<25	D200	D200	D120
>25	D201	D201	D121

*Применяется при окраске пластиковых деталей

UHS Лак D300

Время жизни			
	3 часа при 20 °C		
Вязкость готовой смеси			
	16-18 секунд по ВЗ-4 при 20 °C		
Процесс нанесения			
		Размер дюзы, мм	Давление, бар
	Окрасочный пистолет	1,3-1,5	3-4*
	Окрасочный пистолет HVLP	1,3-1,5	2*
	Количество слоёв	1,5 **	
	Рекомендуемая толщина, мкм	40-60	
	Выдержка перед форсированной сушкой 15 минут при 20 °C Перекраска после цикла сушки, может быть произведена без обработки до истечения 24 часов.		
	*см. рекомендации производителя окрасочного пистолета ** первый легкий тонкий слой наносят путём уменьшения подачи материала, чтобы материал впитался в подложку, обеспечивая эффективную адгезию, а также исключая микропросадку на поверхности лакокрасочного покрытия, затем без межслойной выдержки наносится полноценный разливной слой материала.		
Время сушки			
		UHS Отвердитель D200	UHS Отвердитель медленный D201
	20 °C	16 часов	16 часов
	60 °C	45 минут	45 минут
	Инфракрасная сушка (короткие волны)	15 минут	15 минут
Очистка оборудования			
	Используйте растворитель для чистки до истечения время жизни продукта.		
Хранение			
	Храните продукт в проветриваемом месте вдали от прямого воздействия солнечного света при температуре от +5 до +30 °C Срок хранения 36 месяцев		
VOC			
	EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 415 g/l (VOC limit 420 g/l)		

UHS Лак D300

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен в любом случае ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической Инструкцией (TDS) продукта, если такое существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок и продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками ООО "ЭКОПОЛ".

www.dur-lacke.com